

Présentation

PELICOAT **PRO FLOOR AM** est un hydrofuge de surface d'aspect mouillé à destination des matériaux minéraux faiblement à peu poreux.

Il est destiné à imperméabiliser et à protéger les surfaces minérales tout en réhaussant leur teinte.

Le produit appliqué sur les matériaux ravive leurs couleurs et les protège contre l'eau, et ses effets de vieillissement dus aux cycles gel/dégel, et limite également leur encrassement.

Les avantages du traitement

- Protège durablement contre l'eau, le vieillissement et facilite l'entretien des sols
- S'applique facilement
- Peut être réappliqué après traitement
- Améliore l'aspect visuel de certains sols

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Liquide incolore
- Point éclair : 47°C
- Matières actives 20%
- Densité : +/- 1.03 g/cm³



Application

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Ne pas mélanger à un autre produit. Toujours procéder à un essai préalable avant le traitement global d'une surface.

Appliquer le produit sur une surface propre, dégraissée, sèche et dépoussiérée. La surface doit être brute et non couverte (non peinte, hydrofugée...).

L'application se fait à la brosse, au pinceau ou au rouleau.

PRO FLOOR AM s'applique en deux couches. Appliquer le produit en le tirant bien et en croisant les passes, sans excès et laisser pénétrer 15-20 min.

La surface traitée ne doit pas recevoir de pluie pendant 24 heures.
Ne pas appliquer sur des supports en dessous de 10°C et au dessus de 30°C.

Pour les surfaces verticales veiller à ne pas appliquer trop de produit qui pourrait générer des coulures sur les parties inférieures.

Consulter la fiche de données sécurité avant utilisation.

Consommation

Variable suivant porosité du support. De manière indicative on peut compter environ de 10 à 15 m² par litre pour les deux couches.

Stockage

Le produit peut être conservé 12 mois en emballage fermé, à une température entre +2°C et +30°C.

Précaution

Sur certains matériaux, très lisses notamment, la glissance des surfaces traitées et mouillées peut être modifiée. Il convient d'effectuer des essais de compatibilité suivant l'utilité prévue de la surface et suivant la fréquentation de celle-ci. Pelicoat France décline toute responsabilité en cas d'accident.

Exemples d'utilisation

Granit, travertin, marbres, pierres bleues, béton...

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l'exercice de votre profession, ni en cas d'utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes réglementaires. Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas l'utilisateur de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui incombent.